



Qualität

Ringmatte 70 ± 5 Sh. NR/SBR

Härte (ISO 868)	70 ± 5 Shore A
Dichte (g/cm ³)	1,50 ± 0,05
Zugfestigkeit (N/mm ²) SO 37	3
Reißdehnung/Bruchdehnung (%) ISO 37	200
Einsatztemperaturen (°C)	-30 bis +70
offene Struktur • abriebfest • witterungsbeständig • sehr hohe Drainagefunktion (Unterseite Noppen)	

Hinweis: Alle Informationen auf diesem Datenblatt entsprechen dem aktuellen Stand und werden von uns regelmäßig lobortechisch geprüft. Diese Werte sind als grobe Richtlinien zu betrachten. Für die Verwendung der Materialien außerhalb der angegebenen Materialkennwerte und Kenngrößen übernehmen wir keine Garantie. Es liegt in der Entscheidung des Kunden, wo und wie die Materialien eingesetzt werden. Beachten Sie, dass die spezifischen Einsatzbedingungen die Eigenschaften des Materials verändern können. Unsere geschulten Mitarbeiter beraten Sie gern zur individuellen Anwendung.