



Qualität

Silikon 40 ± 5 Sh.

Härte (Shore A) ISO 868	40 ± 5
Dichte (g/cm ³)	1,2 ± 0,1
Reißdehnung/Bruchdehnung (%) ISO 37	550
Druckverformungsrest (%) SO 815	22
Einsatztemperaturen (°C)	-60 bis +230
Weiterreißfestigkeit (N/mm) ISO 34	14
Ozonbeständigkeit	gut
Ölbeständigkeit	angemessen
starke Basen und Säuren	gut
verdünnte Basen und Säuren	gut
Lösungsmittel	nicht empfohlen

Hinweis: Alle Informationen auf diesem Datenblatt entsprechen dem aktuellen Stand und werden von uns regelmäßig lobortechisch geprüft. Diese Werte sind als grobe Richtlinien zu betrachten. Für die Verwendung der Materialien außerhalb der angegebenen Materialkennwerte und Kenngrößen übernehmen wir keine Garantie. Es liegt in der Entscheidung des Kunden, wo und wie die Materialien eingesetzt werden. Beachten Sie, dass die spezifischen Einsatzbedingungen die Eigenschaften des Materials verändern können. Unsere geschulten Mitarbeiter beraten Sie gern zur individuellen Anwendung.