



RoHS-konform



REACH-konform



PAK-frei



CE

Qualität

Polyurethan 90 ± 5 Sh.

Härte DIN ISO 7619-1	90 ± 5
Dichte (g/cm ³)	1,24
Zugfestigkeit (N/mm ²) DIN 53504	≥40
Bruchdehnung (%) ISO 37	≥550
Abriebbeständigkeit (mm ²) DIN ISO 4649	≤50
Einsatztemperaturen (°C)	-30 bis +70
Weiterreißfestigkeit (N/mm) ISO 34	≥55

Hinweis: Alle Informationen auf diesem Datenblatt entsprechen dem aktuellen Stand und werden von uns regelmäßig lobortechisch geprüft. Diese Werte sind als grobe Richtlinien zu betrachten. Für die Verwendung der Materialien außerhalb der angegebenen Materialkennwerte und Kenngrößen übernehmen wir keine Garantie. Es liegt in der Entscheidung des Kunden, wo und wie die Materialien eingesetzt werden. Beachten Sie, dass die spezifischen Einsatzbedingungen die Eigenschaften des Materials verändern können. Unsere geschulten Mitarbeiter beraten Sie gern zur individuellen Anwendung.