



Qualität

PVC weich 77 ± 5 Sh.

Härte (Shore A) ISO 868	77 ± 5
Dichte (g/cm ³)	1,22
Zugfestigkeit (daN/mm ²) DIN 53455	1,6
Wasseraufnahme (%) DIN 53495	-0,2
Lichtdurchlässigkeit (%) ASTM D 1003	>80
Kältebruchtemperatur (C°) DIN 53372	-15 bis +50
Temperaturbereich (C°)	18
Weiterreißfestigkeit (daN/mm ²) DIN 53515	>50
Luftschallschutz (db) DIN 53515	>35

Hinweis: Alle Informationen auf diesem Datenblatt entsprechen dem aktuellen Stand und werden von uns regelmäßig lobortechisch geprüft. Diese Werte sind als grobe Richtlinien zu betrachten. Für die Verwendung der Materialien außerhalb der angegebenen Materialkennwerte und Kenngrößen übernehmen wir keine Garantie. Es liegt in der Entscheidung des Kunden, wo und wie die Materialien eingesetzt werden. Beachten Sie, dass die spezifischen Einsatzbedingungen die Eigenschaften des Materials verändern können. Unsere geschulten Mitarbeiter beraten Sie gern zur individuellen Anwendung.